BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dapat diambil kesimpulan yaitu hasil pengujian kuat tekan beton untuk beton tanpa penambahan serat bambu sebesar 45,2107 Mpa dan kuat tekan beton tertinggi didapat pada variasi penambahan serat bambu sebesar 1% yaitu 3,48 kg/m³ dimana kuat tekan yang dihasilkan adalah sebesar 47,2008 Mpa.

5.2 Saran

Untuk mendapatkan hasil penelitian yang lebih baik lagi diperlukan saran-saran yang bersifat membangun sebagai berikut

1. Diharapkan penelitian selanjutnya dilakukan dengan variasi penambahan serat bambu terhadap parameter lain, seperti berat semen atau berat air.
2. Diharapkan penelitian selanjutnya dilakukan penambahan zat *admixture* jenis lain