

V. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Kayu medang labu pada proses pengerjaan penyerutan, pemotongan dan pengamplasan diklasifikasikan kedalam kelas I dengan kategori sangat baik, dan pengerjaan pengeboran diklasifikasikan kedalam kelas III dengan kategori cukup baik. Sedangkan pada proses pengerjaan penyerutan, pemotongan dan pengamplasan kayu rengas diklasifikasikan kedalam kelas I dengan kategori sangat baik, dan pengerjaan pengeboran diklasifikasikan kedalam kelas III dengan kategori cukup baik.

5.2 Saran

Dalam praktik pengerjaan kayu, sebaiknya pemilihan jenis kayu disesuaikan dengan kebutuhan akhir produk. Dalam pengerjaan kayu rengas, perlu diperhatikan aspek keselamatan kerja karena adanya kemungkinan getah beracun yang bisa menyebabkan iritasi kulit atau gangguan pernapasan. Penggunaan alat pelindung diri seperti sarung tangan dan masker sangat disarankan. Diperlukan penelitian lanjutan yang lebih mendalam mengenai daya tahan kedua jenis kayu terhadap serangan hama, pelapukan, serta responsnya terhadap berbagai jenis finishing, agar pemanfaatannya bisa lebih optimal dan tepat sasaran.