

V. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian ini dapat disimpulkan kadar perekat memberikan pengaruh nyata terhadap kadar zat menguap dan laju pembakaran briket arang dari kulit buah pinang. Walaupun begitu kadar perekat tidak berpengaruh nyata terhadap kadar air, kadar abu dan karbon terikat.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil dari penelitian ini, saran yang perlu dilakukan adalah melakukan pencetakan briket menggunakan alat kempa otomastis dengan nilai tekanan terukur.